

### セメントスラリー管理表

配合比	セメント	:	水(清水)
	25(kg/袋)	:	50(ℓ)

### ロックウール・セメント配合比

配合比	ロックウール	:	セメント
	60±5%	:	40±5%

### 吹付け配合目安表(現場管理)

「ロックウール20(kg/袋)とする」

(ロックウール)	ロックウール								
	(kg)	(袋)							
300	15								
280	14								
260	13								
240	12								
220	11								
200	10								
180	9								
160	8								
140	7								
120	6								
100	5								
80	4								
60	3								
40	2								
20	1								
	セメント(袋)		1	2	3	4	5	6	7
	セメント(kg)		25	50	75	100	125	150	175
	水(ℓ)		50	100	150	200	250	300	350

(セメント)

# 吹付け 4時間内比重早見表(0.28)

配合比率 ロックウール60%±5% : セメント40±5%

